

FICHE TECHNIQUE

ECOFIX WOODLOOK





DESCRIPTION DU PRODUIT

Huile d'imprégnation, non polluant, transparant, sans odeur. L'Ecofix Woodlook blanchi un peut le bois, par lequel le bois maintient plus longtemps sont aspect initial non traité. Spécialement conçu pour les parquets et meubles en bois. Usage domestique.

DONNEES TECHNIQUES

VISCOSITÉ	**+/- 20 sec. (Din 4mm/20°C)**
EXTRAIT SEC	**+/- 25 % en poids**
DENSITÉ	**+/- 1,00 kg/l**
BRILLANCE	**mat**
DILUTION	**À l'eau**
SANS NMP	
CONFORM LA DIRECTIVE EUROPEENE DECO 2010	

TRAITEMENT PREALABLE

Pour surface bois, placage bois et liège. La surface doit être complètement propre. Poncez d'abord le bois au grain 150-180.

MODE D'EMPLOI

Utiliser ECOFIX WOODLOOK aussi bien comme couche de fond que comme couche de finition. Avant usage bien remuer sans diluer le produit et laisser reposer pendant 15 minutes. Appliquer avec rouleau ou à la brosse. Un rouleau à poil court est conseillé. Ne mouiller pas trop le bois avec la premiere couche pour pas rendre le bois trop rugueux. Poncez apres la première couche au grain 280-320. Enlevez la poussière et mettez la deuxième couche.



TEMPS DE SECHAGE

Hors poissière : 20 à 30 minutes
A saisir : après 1 h
Ponçable : après 1 à 2 heures
Capacité de charge après 24 uur.
Le temps de séchage dépendant de l'humidité et température ambiante. Une bonne température et ventilation écourte le temps de séchage.



CAPACITE D'ETALEMENT

12 – 14 m²/litre et par couche.

TRAITEMENT ULTERIEUR

Suivre les instructions décri par Ciranova®.

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Durée de conservation : 1 an dans l'emballage d'origine bien fermé.
Non résistant au gel.
Catégorie de risques Vbf : aucun
Catégorie de risques GGVS/E : aucun

MENTIONS PARTICULIERES

Seulement utiliser des matériels inoxydables et nettoyer immédiatement avec de l'eau. Ne pas déverser dans le réseau d'égouts. Teinter le bois seulement avec Ciranova® AQUACOLOR. Autres teintes ont la faculté de saigner. Faites attention à la décolorisation ou détachement des couches à cause des contenances de bois spéciaux.

Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 - 8800 Beveren-Roeselare
Belgium
tel. +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48
ciranova@ciranova.be